# Globalene® ST245

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Lee Chang Yung Chemical Industry .Corp | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Globalene® ST245 یک ماده آلیاژ پلی پروپیلن (آلیاژ PP) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم Globalene® ST245 عبارتند از: سازگار با RoHS، قابلیت فرآیندپذیری خوب، استحکام بالا، انقباض کم. کاربردهای معمول شامل: لوازم خانگی، کاربردهای خانگی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | قابلیت قالب‌گیری خوب<br>سختی بالا<br>کاهش پایین | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | دستگاه‌ها<br>کالاهای خانگی | -<br>- | -<br>- |
| **انطباق با RoHS** | مطابق با RoHS | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.35 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 11 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.60 % | - | ASTM D955 |
| **سختی Rockwell** | 90 | - | ASTM D785 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 26.3 MPa | 3814.5 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 2.7 % | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 3230 MPa | 468472.74 psi | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 22 J/m | 0.4121 ft·lb/in | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | 141 C° | 285.8 F° | ASTM D648 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.