Globalene® ST302

تولیدکننده	Lee Chang Yung Chemical Industry .Corp	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Globalene® ST302 یک ماده آلیاژ پلی پروپیلن (آلیاژ PP) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم Globalene® ST302 عبارتند از: دارای رتبه اشتعال پذیری، سازگار با RoHS، قابلیت فرآیندپذیری خوب، مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمول شامل: لوازم خانگی، شیلنگ/لوله، ورق، سیم و کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت قالب‌گیری خوب مقاومت ضربه بالا	- -	- -
کاربردها	دستگاه‌ها ورق لوله‌کشی کاربردهای سیم و کابل	- - - -	- - - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.930 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.2 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.7 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	81	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	26.9 MPa	3901.52 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	8.9 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1340 MPa	194350.92 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	190 J/m	3.56 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	90 C°	194.0 F°	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-2	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.