# Globalene® ST611

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Lee Chang Yung Chemical Industry .Corp | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Globalene® ST611 یک ماده کوپلیمر تصادفی پلی پروپیلن (کپلیمر تصادفی PP) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای قالب گیری دمشی، قالب گیری دمشی کششی تزریقی یا اکستروژن ورق موجود است. ویژگی های مهم Globalene® ST611 عبارتند از: شفافیت کوپلیمر مقاوم در برابر ضربه کاربردهای معمولی عبارتند از: بطری ورق

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت در برابر ضربه دما پایین<br>شفافیت متوسط<br>کوپلیمر تصادفی | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | بطری‌ها<br>ورق | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | دمش‌گیری<br>قالب‌گیری دمشی کششی تزریقی<br>اکستروژن ورق | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.896 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 1.8 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 1.3 % | - | ASTM D955 |
| **سختی Rockwell** | 80 | - | ASTM D785 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 26.5 MPa | 3843.51 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 13 % | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 971 MPa | 140831.9 psi | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 41 J/m | 0.7679 ft·lb/in | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | 81 C° | 177.8 F° | ASTM D648 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.