Globalene® ST868M

تولیدکننده	Lee Chang Yung Chemical Industry .Corp	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Globalene® ST868M یک ماده پلی پروپیلن کوپلیمر تصادفی (PP Random Copolymer) است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای قالب‌گیری تزریقی یا قالب‌گیری کششی تزریقی در دسترس است. ویژگی‌های مهم Globalene® ST868M عبارتند از: وضوح، کوپلیمر، مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمول شامل: لوازم خانگی، بطری‌ها، ظروف.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E85783-271906	-	-
ویژگی‌ها	شفافیت بالا مقاومت در برابر ضربه دما پایین کوپلیمر تصادفی	- - -	- - -
کاربردها	دستگاه‌ها بطری‌ها ظروف	- - -	- - -
شماره پرونده UL	E85783	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری دمشی کششی تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.896 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	18 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.3 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	84	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	28.4 MPa	4119.08 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	12 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1030 MPa	149389.14 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	37 J/m	0.693 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	86 C°	186.8 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.