Globalene® ST869K

تولیدکننده	Lee Chang Yung Chemical Industry .Corp	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Globalene® ST869K یک ماده پلی پروپیلن کوپلیمر رندوم (PP Random Copolymer) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی یا قالب گیری دمشی کششی تزریقی موجود است. ویژگی های مهم Globalene® ST869K عبارتند از: شفافیت، کوپلیمر، مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمول عبارتند از: لوازم خانگی، بطری ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E85783-101834052	-	-
ویژگی‌ها	شفافیت بالا مقاومت در برابر ضربه دما پایین کوپلیمر تصادفی	- - -	- - -
کاربردها	دستگاه‌ها بطری‌ها	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند			- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قالب‌گیری تزریقی	-	
	قالب‌گیری دمشی کششی تزریقی	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.896 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	27 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.4 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	88	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	29.4 MPa	4264.12 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	13 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1120 MPa	162442.56 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	41 J/m	0.7679 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	80 C°	176.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.