Trilliant™ HC X HC5200-0025 RS Natural

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	تالک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trilliant™ HC X HC5200-0025 RS Natural یک محصول پلی پروپیلن کوپلیمر (PP Copolymer) است که با تالک پر شده است. این محصول می‌تواند با قالب‌گیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Trilliant™ HC X HC5200-0025 RS Natural شامل پزشکی/بهداشت، کالاهای مصرفی و کاربردهای صنعتی است. ویژگی‌ها شامل: کوپلیمر و تغییر یافته برای ضربه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	تالک	-	-
افزودنی	تغییر دهنده ضربه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر تغییر یافته ضربه‌ای درجه تخصصی	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای مصرف‌کننده کالاهای بیمارستانی یکبار مصرف	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کالاهای بیمارستانی کاربردهای صنعتی کاربردهای پزشکی/بهداشتی	- - -	- - -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.05 g/cm³	-	ASTM D792
حجم مخصوص	0.954 cm³/g	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.80 to 1.2 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	70	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضربه پرتاب وزنه ابزاری	673 J/m	12.61 ft·lb/in	ASTM D3763
استحکام کششی	24.8 MPa	3596.94 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	60 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2000 MPa	290076.0 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	37.9 MPa	5496.94 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	810 J/m	15.17 ft·lb/in	ASTM D256
ضربه Gardner	9.26 J	-	ASTM D3029

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 118	F° 244.4	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.