Teslin® SPID 1000

تولیدکننده	PPG Industries, Inc.	**دسته بندی**	PE Alloy
فیلر	۶۰٪ تا ۶۵٪ مواد غیر آلی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Teslin ® substrate، از PPG Industries، یک ماده مصنوعی پلی الفینی تک لایه، بسیار متخلخل، پایدار از نظر ابعادی و بسیار پر شده است. یک پرکننده غیر ساینده معدنی 60 درصد وزن را تشکیل می دهد و 65 درصد حجم آن هوا است. ماهیت متخلخل و بدون پوشش Teslin substrate به جوهرها، چسب ها، پوشش ها و فیلم های لمینت اجازه می دهد تا به ساختار آن نفوذ کنند و پیوندهای قوی در هم تنیده با زیرلایه ایجاد کنند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	غیرآلی، 60% پرکننده بر اساس وزن، 65% پرکننده بر اساس حجم	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش پایداری ابعادی خوب متخلخل	- - -	- - -
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.680 g/cm³	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.5 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	3.70 MPa	536.64 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	750 %	-	ASTM D882
استحکام پارگی Elmendorf	140 g	4.94 oz	ASTM D1922
بازدهی (Yield)	5.90 m²/kg	-	ASTM D3776

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روشنایی	91 %	-	ISO 2470

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Opacity)	96 %	-	ISO 2471
عبور نور (Transmittance)	8.0 %	-	ASTM D1003
شاخص سفیدی	80	-	ASTM E313

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.