Detectaseal® XV7H

تولیدکننده	Precision Polymer Engineering Ltd.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Detectaseal® آخرین پیشرفت در تشخیص و مهار آلودگی است. این طیف منحصر به فرد از ترکیبات الاستومری قابل شناسایی با فلز به طور خاص برای پاسخگویی به خواسته های سختگیرانه صنایع داروسازی و فرآوری مواد غذایی توسعه یافته است. قطعات Detectaseal® به کوچکی 2-3 میلی متر را می توان به راحتی توسط تجهیزات تشخیص فلز درون خطی مورد استفاده برای تشخیص محصول آلوده شده توسط خطوط فرآیند شناسایی کرد. محدوده Detectaseal® شامل ترکیبات الاستومری نیتریل، سیلیکون، EPDM و فلوئوروپلیمر (FKM) (همگی مطابق با FDA) است که در رنگ های آبی و مشکی موجود است، که به شما امکان می دهد مناسب ترین ماده را برای هر کاربرد انتخاب کنید. ترکیبات Detectaseal® را می توان به صورت O-ring و اجزای سفارشی قالب گیری کرد. ویژگی های کلیدی تشخیص زودهنگام و مهار آلودگی: کاهش ضایعات محصول، افزایش بهره وری مهر و موم های آبی برای کمک به شناسایی آسان خواص مکانیکی عالی و راندمان آب بندی مقاومت استثنایی در برابر روغن و حرارت مواد الاستومری مطابق با FDA عاری از مواد مشتق شده از حیوانات کاربردهای معمولی کاربردهای آب بندی استاتیک و دینامیک تجهیزات فرآوری مواد غذایی تجهیزات تولید داروی دارویی صنعت علوم زیستی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی، بالا	-	-
	مقاومت در برابر روغن	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مطابقت با تماس غذایی بدون اجزای حرکتی	- -	- -
کاربردها	غیر خاص برای کاربردهای غذایی مهر و موم‌ها دارو	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، بدون رتبه‌بندی	-	-
شکل ظاهری	سیاه آبی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی IRHD	74	-	ASTM D1415, ISO 48

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 9.00	psi 1305.34	ASTM D412, ISO 37
ازدیاد طول کششی	% 150	-	ASTM D412, ISO 37
مانایی فشاری (Compression Set)	% 28	-	ASTM D395, ISO 815

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	%	-	ASTM D412, ISO 37
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	%	-	ASTM D412, ISO 37

ASTM D573, ISO 188

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در سختی IRHD در هوا	15	-	

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حداکثر دمای عملیاتی	C° 200	F° 392.0	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.