Detectaseal® XN7A

تولیدکننده	Precision Polymer Engineering Ltd.	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Detectaseal® آخرین پیشرفت در تشخیص و مهار آلودگی است. این طیف منحصر به فرد از ترکیبات الاستومری قابل تشخیص با فلز به طور خاص برای پاسخگویی به خواسته های سختگیرانه صنایع دارویی و فرآوری مواد غذایی توسعه یافته است. قطعات Detectaseal® به کوچکی 2-3 میلی متر را می توان به راحتی توسط تجهیزات تشخیص فلز درون خطی که برای تشخیص محصول آلوده شده توسط خطوط فرآیند استفاده می شود، شناسایی کرد. طیف Detectaseal® شامل ترکیبات الاستومری نیتریل، EPDM، سیلیکون و فلوئوروپلیمر (FKM) (همه مطابق با FDA) موجود در رنگ های آبی و مشکی است که به شما امکان می دهد مناسب ترین ماده را برای هر کاربرد انتخاب کنید. ترکیبات Detectaseal® را می توان به صورت O-ring و قطعات سفارشی قالب گیری کرد. ویژگی های کلیدی تشخیص زودهنگام و مهار آلودگی: کاهش ضایعات محصول، افزایش بهره وری آب بندهای آبی برای کمک به شناسایی آسان خواص مکانیکی عالی و راندمان آب بندی مقاومت استثنایی در برابر آب و بخار مواد مطابق با FDA مناسب برای کاربردهای تماس با مواد غذایی خشک عاری از مواد مشتق شده از حیوانات کاربردهای معمول کاربردهای آب بندی استاتیک تجهیزات فرآوری مواد غذایی تجهیزات تولید دارویی صنعت علوم زیستی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر بخار	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بدون اجزای حرکتی جذب آب پایین یا هیچ	- -	- -
کاربردها	غیر خاص برای کاربردهای غذایی مهر و موم‌ها دارو	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، بدون رتبه‌بندی	-	-
شکل ظاهری	آبی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی IRHD	70	-	ASTM D1415, ISO 48

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 7.00	psi 1015.27	ASTM D412, ISO 37
ازدیاد طول کششی	% 250	-	ASTM D412, ISO 37
مانایی فشاری (Compression Set)	% 55	-	ASTM D395, ISO 815

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	%	-	ASTM D412, ISO 37
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	%	-	ASTM D412, ISO 37
تغییر در سختی IRHD در هوا	15	-	ASTM D573, ISO 188

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
حداکثر دمای عملیاتی	C° 120	F° 248.0	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.