Detectaseal® XN7H

تولیدکننده	Precision Polymer Engineering Ltd.	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Detectaseal® آخرین پیشرفت در تشخیص و مهار آلودگی است. این طیف منحصر به فرد از ترکیبات الاستومری قابل تشخیص با فلز به طور خاص برای پاسخگویی به خواسته های سختگیرانه صنایع دارویی و فرآوری مواد غذایی توسعه یافته است. قطعات Detectaseal® به کوچکی 2-3 میلی متر را می توان به راحتی توسط تجهیزات تشخیص فلز درون خطی که برای تشخیص محصول آلوده شده توسط خطوط فرآیند استفاده می شود، شناسایی کرد. طیف Detectaseal® شامل ترکیبات الاستومری نیتریل، EPDM، سیلیکون و فلوئوروپلیمر (FKM) (همه مطابق با FDA) موجود در رنگ های آبی و مشکی است که به شما امکان می دهد مناسب ترین ماده را برای هر کاربرد انتخاب کنید. ترکیبات Detectaseal® را می توان به صورت O-ring و قطعات سفارشی قالب گیری کرد. ویژگی های کلیدی تشخیص زودهنگام و مهار آلودگی: کاهش ضایعات محصول، افزایش بهره وری آب بندهای آبی برای کمک به شناسایی آسان خواص مکانیکی عالی و راندمان آب بندی مقاومت استثنایی در برابر آب و بخار مواد مطابق با FDA مناسب برای کاربردهای تماس با مواد غذایی خشک عاری از مواد مشتق شده از حیوانات کاربردهای معمول کاربردهای آب بندی استاتیک و دینامیک تجهیزات فرآوری مواد غذایی تجهیزات تولید دارویی صنعت علوم زیستی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر بخار	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بدون اجزای حرکتی جذب آب پایین یا هیچ	- -	- -
کاربردها	غیر خاص برای کاربردهای غذایی مهر و موم‌ها دارو	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، بدون رتبه‌بندی	-	-
شکل ظاهری	سیاه آبی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی IRHD	70	-	ASTM D1415, ISO 48

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D412, ISO 37
ازدیاد طول کششی	250 %	-	ASTM D412, ISO 37
مانایی فشاری (Compression Set)		- - -	ASTM D395, ISO 815 ASTM D395, ISO 815 ASTM D395, ISO 815
	30 % 36 %		

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حداکثر دمای عملیاتی	120 °C	248.0 °F	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.