Evolue™-H SP3505

تولیدکننده	,.Prime Polymer Co .Ltd	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Evolue™-H SP3505 یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. می توان آن را با اکستروژن فیلم پردازش کرد و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Evolue™-H SP3505 شامل کیسه ها/آسترها، فیلم و کاربردهای صنعتی است. از ویژگی های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: سفتی بالا، مقاوم در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	توزیع وزن مولکولی بی‌مدل مقاومت ذوب خوب مقاومت ضربه بالا سختی بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم کیسه های سنگین کاربردهای صنعتی	- - -	- - -
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.936 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.50 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	58	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa	-	ISO 527-2
تنش کششی	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
مدول خمشی	600 MPa	87022.8 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	بدون شکست	-	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746A, ISO 974
دمای نرم‌شوندگی Vicat	116 C°	240.8 F°	ASTM D1525, ISO 306
دمای ذوب	126 C°	258.8 F°	ISO 11357-3, ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.