# Evolue™ SP2320

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ,.Prime Polymer Co .Ltd | **دسته بندی** | LLDPE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Evolue™ SP2320 یک محصول پلی اتیلن با چگالی پایین خطی است. این محصول می‌تواند با فیلم دمیده پردازش شود و در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Evolue™ SP2320 شامل کاربردهای کشاورزی، پوشش‌دهی، فیلم و کاربردهای صنعتی است. ویژگی‌ها شامل: شفافیت، چرخه قالب‌گیری سریع، آب‌بندی خوب.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | چرخه قالب‌گیری سریع<br>شفافیت بالا<br>قابلیت حرارتی دما پایین | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | کاربردهای کشاورزی<br>فیلم<br>کاربردهای صنعتی<br>لمینت‌ها | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **روش فرآیند** | فیلم دمیده شده | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.920 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 1.9 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی** | hr | - | ASTM D1693 |
| **سختی Shore** | 55 | - | ISO 868 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 19.0 MPa | 2755.72 psi | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | 350 % | - | ISO 527-2 |
| **مدول خمشی** | 240 MPa | 34809.12 psi | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Charpy بدون شکاف** | بدون شکست | - | ISO 179 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 101 C° | 213.8 F° | ISO 306 |
| **دمای ذوب** | 118 C° | 244.4 F° | ISO 11357-3 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.