Evolue™ SP4530

تولیدکننده	,.Prime Polymer Co .Ltd	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Evolue™ SP4530 یک محصول پلی اتیلن خطی با چگالی کم است. می توان آن را با ریخته گری فیلم پردازش کرد و در آمریکای شمالی، اروپا یا آسیا اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربرد Evolue™ SP4530 شامل کاربردهای فیلم و پوشش است. از ویژگی های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: چرخه نمونه سازی سریع، سفتی خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سخت، خوب چرخه قالب‌گیری سریع	- -	- -
کاربردها	فیلم‌ها لمینت فیلم ریخته‌گری	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.942 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.8 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	62	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2
	16.0 MPa	2320.61 psi	ISO 527-2
	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	500 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	720 MPa	104427.36 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	بدون شکست	-	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	116 C°	240.8 F°	ISO 306
دمای ذوب (DSC)	129 C°	264.2 F°	ISO 3146

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.