ULTZEX™ 20100J

تولیدکننده	,.Prime Polymer Co .Ltd	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ULTZEX™ 20100J یک محصول پلی اتیلن خطی با چگالی کم است. می توان آن را با قالب گیری تزریقی فرآوری کرد و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای ULTZEX™ 20100J شامل درپوش/درب/بست و کالاهای مصرفی است. ویژگی اصلی: مقاومت بالا در برابر ترک خوردگی تنشی محیطی (escr).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E167245-224907	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
کاربردها	پوشش کاربردهای مصرف‌کننده	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.916 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.5 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	300 hr	-	ASTM D1693
سختی Shore	54	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	9.00 MPa 17.0 MPa	- 1305.34 psi 2465.65 psi	ISO 527-2 - -
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
مدول خمشی	160 MPa	23206.08 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	بدون شکست	-	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	95.0 C°	203.0 F°	ISO 306
دمای ذوب	120 C°	248.0 F°	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.