ABS Proquigel RF-70

تولیدکننده	Proquigel	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فرموله شده برای عملکرد بالا هم در دماهای پایین و هم در دماهای بالا. دارای استحکام کششی بالا و مقاومت ضربه ای عالی است. ایده آل برای استفاده در آسترهای یخچال و فریزر که در آن ترک خوردگی ناشی از تنش، چقرمگی، براقیت بالا و سایش الزامات اساسی هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر ضربه درخشش بالا استحکام بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	اجزای دستگاه	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فرم‌دهی وکیوم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.40 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	103	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	40.0 MPa	5801.52 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	40 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2000 MPa	290076.0 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	63.0 MPa	9137.39 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	300 J/m 260 J/m	- 5.62 ft·lb/in 4.87 ft·lb/in	ASTM D256 - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	86.0 C°	186.8 F°	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	106 C°	222.8 F°	ASTM D1525

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.