Titanvene™ HD4708AA

تولیدکننده	PT. TITAN Petrokimia Nusantara	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Titanvene™ HD4708AA یک گرید پلی اتیلن با وزن مولکولی بالا است که برای اکستروژن فیلم دمشی نازک، راتان مصنوعی و لوله مجرا مناسب است. Titanvene™ HD4708AA با سطح ژل کم و خواص کششی خوب مشخص می شود. کاربردها کاربردهای فیلم دمشی، راتان مصنوعی لوله مجرا. شرایط پردازش توصیه شده Titanvene™ HD4708AA را می توان به راحتی در ماشین های فیلم دمشی پلی اتیلن معمولی در دماهای بین 180 درجه سانتیگراد تا 210 درجه سانتیگراد پردازش کرد. انطباق با تماس با مواد غذایی Titanvene™ HD4708AA می تواند در کاربردهای تماس با مواد غذایی استفاده شود. لطفا برای جزئیات بیشتر در مورد اظهارات انطباق با تماس با مواد غذایی برای گرید خاص با نزدیکترین نماینده PT. TITAN Petrokimia Nusantara تماس بگیرید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا استحکام کششی بالا ژل پایین	- - -	- - -
کاربردها	فیلم لوله‌کشی	- -	- -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.948 g/cm³	-	ISO 1183/D
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	0.080 g/10 min	-	-
	8.5 g/10 min	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 1184
	40.0 MPa	5801.52 psi	-
	30.0 MPa	4351.14 psi	-
	64.0 MPa	9282.43 psi	-
	52.0 MPa	7541.98 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ISO 1184
	400 %	-	-
	550 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	160 g	5.64 oz	ISO 7765-1/A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	127 C°	260.6 F°	ISO 306
دمای ذوب (DSC)	130 C°	266.0 F°	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.