Titanvene™ HD5301AA

تولیدکننده	PT. TITAN Petrokimia Nusantara	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Titanvene™ HD5301AA یک پلی اتیلن با چگالی بالا است که برای اکستروژن فیلم دمشی نازک مناسب است. Titanvene™ HD5301AA با اکستروژن و پردازش آسان، سطح ژل پایین و خواص کششی خوب مشخص می شود. کاربردها Titanvene™ HD5301AA برای کاربردهای فیلم دمشی با چگالی بالا مانند کیسه های حمل، بسته بندی مواد غذایی، بسته بندی صنعتی و غیره تخصصی شده است. شرایط پردازش توصیه شده Titanvene™ HD5301AA را می توان به راحتی در ماشین های فیلم دمشی پلی اتیلن معمولی در دماهای بین 180 درجه سانتیگراد تا 210 درجه سانتیگراد پردازش کرد. انطباق با تماس با مواد غذایی Titanvene™ HD5301AA را می توان در کاربردهای تماس با مواد غذایی استفاده کرد. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد اظهارات انطباق با تماس با مواد غذایی برای گرید خاص، با نزدیکترین نماینده PT. TITAN Petrokimia Nusantara تماس بگیرید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	استحکام کششی بالا	-	-
	ژل پایین	-	-
کاربردها	کیسه‌ها	-	-
	فیلم	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی غذا کاربردهای صنعتی بسته‌بندی	- - -	- -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.946 g/cm³	-	ISO 1183/D
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	0.10 g/10 min	-	-
	11 g/10 min	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 1184
	35.0 MPa	5076.33 psi	-
	29.0 MPa	4206.1 psi	-
	56.0 MPa	8122.13 psi	-
	48.0 MPa	6961.82 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ISO 1184
	380 %	-	-
	500 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	140 g	4.94 oz	ISO 7765-1/A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	127 C°	260.6 F°	ISO 306

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب (DSC)	130 °C	266.0 °F	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.