Titanvene™ BPD3220

تولیدکننده	PT. TITAN Petrokimia Nusantara	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Titanvene™ BPD3220 یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم است که برای فرآیند اکستروژن به ویژه در کاربردهای عایق سیم و کابل طراحی شده است. Titanvene™ BPD3220 با محتوای ژل کم، اکستروژن آسان بدون محتوای افزودنی لغزنده و ضد بلوک مشخص می شود. کاربردها Titanvene™ BPD3220 یک گرید پلی اتیلن سیم و کابل برای کاربردهای عایق سیم ولتاژ پایین است شرایط پردازش توصیه شده Titanvene™ BPD3220 را می توان به راحتی در ماشین های معمولی در دماهای بین 180 درجه سانتیگراد تا 210 درجه سانتیگراد پردازش کرد. انطباق با تماس با مواد غذایی Titanvene™ BPD3220 می تواند در کاربردهای تماس با مواد غذایی استفاده شود. لطفا برای جزئیات بیشتر در مورد اظهارات انطباق با تماس با مواد غذایی برای گرید خاص با نزدیکترین نماینده PT. TITAN Petrokimia Nusantara تماس بگیرید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا قابلیت پردازش خوب ژل پایین	- - -	- - -
کاربردها	عایق ولتاژ پایین کاربردهای سیم و کابل	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن سیم و کابل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.920 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.6 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	0.0827 MPa	11.99 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	100 C°	212.0 F°	ISO 306
دمای ذوب (DSC)	120 C°	248.0 F°	ISO 3146

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+16 ohms·cm	-	ASTM D257
ثابت دی‌الکتریک	2.54	-	ASTM D150
ضریب تلفات (Dissipation Factor)		-	ASTM D150

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	180 to 210 °C	356.0 - 410.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.