Titanvene™ LL0209SC

تولیدکننده	PT. TITAN Petrokimia Nusantara	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Titanvene™ LL0209SC یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم برای کاربرد فیلم با وضوح بالا است. Titanvene™ LL0209SC با شفافیت عالی، محتوای ژل کم، قابلیت پردازش خوب و خواص مکانیکی خوب با نیروی مسدود کننده کم و لغزش بالا مشخص می شود. کاربردها بسته بندی صنعتی کیسه های خرید بسته بندی مواد غذایی کیسه برنج فیلم شفاف کیسه لباس شرایط پردازش توصیه شده Titanvene™ LL0209SC را می توان به راحتی در ماشین های فیلم دمشی پلی اتیلن معمولی در دماهای بین 170 درجه سانتیگراد تا 200 درجه سانتیگراد پردازش کرد. انطباق با تماس با مواد غذایی Titanvene™ LL0209SC را می توان در کاربردهای تماس با مواد غذایی استفاده کرد. لطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد اظهارات انطباق با تماس با مواد غذایی برای درجه خاص، با نزدیکترین نماینده PT. Lotte Chemical TITAN Nusantara تماس بگیرید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	لغزش بالا	-	-
	ژل پایین	-	-
کاربردها			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کیسه‌ها	-	-
	فیلم	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	
	بسته‌بندی	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
	EU درجه نامشخص	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520(a) 2 (i)	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.920 g/cm³	-	ISO 1183/D
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.14	-	BS 2782
ضخامت فیلم - تست شده	38 µm	1.5 mil	-
تنش کششی		-	ISO 1184
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ISO 1184
	750 %	-	-
	800 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ISO 7765-1/A

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 100	F° 212.0	ISO 306
دمای ذوب (DSC)	C° 122	F° 251.6	ISO 3146

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
براقیت	50	-	ASTM D2457
شفافیت (Clarity)	70.0	-	ASTM D1746
کدورت (Haze)	% 14	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.