Titanvene™ LL0220AA

تولیدکننده	PT. TITAN Petrokimia Nusantara	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Titanvene™ LL0220AA یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم است که برای طیف گسترده ای از کاربردهای فیلم با محتوای ژل کم، شفافیت خوب و خواص مکانیکی عالی مناسب است. Titanvene™ LL0220AA فاقد مواد افزودنی لغزنده و ضد بلوک (پای برهنه) است. کاربردها Titanvene™ LL0220AA به طور معمول برای موارد زیر استفاده می شود: فیلم ریخته گری فیلم ترکیبی. لایه داخلی روتومولدینگ عایق کابل. شرایط فرآیند توصیه شده Titanvene™ LL0220AA را می توان به راحتی در ماشین های فیلم دمشی پلی اتیلن معمولی در دماهای بین 170 درجه سانتیگراد تا 190 درجه سانتیگراد پردازش کرد. انطباق با تماس مواد غذایی Titanvene™ LL0220AA را می توان در کاربردهای تماس با مواد غذایی استفاده کرد. لطفا برای اطلاعات بیشتر در مورد اظهارات مربوط به انطباق با تماس مواد غذایی برای گرید خاص، با نزدیکترین نماینده PT. TITAN Petrokimia Nusantara تماس بگیرید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	ژل پایین	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مخلوط کردن پوشش کابل فیلم ریخته‌گری	- - -	- - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده فیلم ریخته‌گری قالب‌گیری چرخشی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.920 g/cm³	-	ISO 1183/D
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.90	-	BS 2782
تنش کششی		- psi 1450.38 psi 1595.42	ISO 1184 - -
ازدیاد طول کششی		- - -	ISO 1184 - -
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	80 g	2.82 oz	ISO 7765-1/A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	100 C°	212.0 F°	ISO 306

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب (DSC)	121 °C	249.8 °F	ISO 3146

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
براقیت	50	-	ASTM D2457
شفافیت (Clarity)	71.0	-	ASTM D1746
کدورت (Haze)	15 %	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.