Titanvene™ LL0220SR

تولیدکننده	PT. TITAN Petrokimia Nusantara	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Titanvene™ LL0220SR یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم است که برای طیف گسترده ای از کاربردهای فیلم مناسب است. Titanvene™ LL0220SR با محتوای ژل کم، شفافیت خوب و خواص مکانیکی عالی با نیروی مسدود کننده کم و لغزش بالا مشخص می شود. کاربردها Titanvene™ LL0220SR معمولاً برای موارد زیر استفاده می شود: بسته بندی صنعتی کیسه های خرید بسته بندی مواد غذایی شرایط پردازش توصیه شده Titanvene™ LL 220SR را می توان به راحتی در ماشین های فیلم دمشی پلی اتیلن معمولی در دماهای بین 170 درجه سانتیگراد تا 200 درجه سانتیگراد پردازش کرد. انطباق با تماس با مواد غذایی Titanvene™ LL0220SR می تواند در کاربردهای تماس با مواد غذایی استفاده شود. لطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد اظهارات انطباق با تماس با مواد غذایی برای درجه خاص، با نزدیکترین نماینده PT. TITAN Petrokimia Nusantara تماس بگیرید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (3000 ppm)	-	-
	لغزش (1500 ppm)	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	شفافیت بالا	-	-
			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	لغزش بالا	-	
	ژل پایین	-	
کاربردها	کیسه‌ها	-	-
	فیلم	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	بسته‌بندی	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.920 g/cm³	-	ISO 1183/D
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.11	-	BS 2782
تنش کششی		-	ISO 1184
	10.0 MPa	1450.38 psi	-
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ISO 1184
	850 %	-	-
	950 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	80 g	2.82 oz	ISO 7765-1/A

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 100	F° 212.0	ISO 306
دمای ذوب (DSC)	C° 121	F° 249.8	ISO 3146

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
براقیت	45	-	ASTM D2457
شفافیت (Clarity)	50.0	-	ASTM D1746
کدورت (Haze)	% 17	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.