Titanvene™ LL0335AA

تولیدکننده	PT. TITAN Petrokimia Nusantara	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Titanvene™ LL0335AA یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم است که برای عایق کابل برق ولتاژ پایین متقاطع سیلان، فیلم ریخته گری و لایه داخلی برای روتومولدینگ طراحی شده است. Titanvene™ LL0335AA با عملکرد با سرعت بالا، محتوای ژل کم، اکستروژن آسان مشخص می شود. کاربردها عایق کابل برق ولتاژ پایین برای فرآیند سیوپلاس. فیلم ریخته گری. لایه داخلی برای روتومولدینگ (غیر UV) شرایط پردازش توصیه شده Titanvene™ LL0335AA را می توان به راحتی در ماشین های معمولی در دماهای بین 150 درجه سانتیگراد تا 220 درجه سانتیگراد پردازش کرد. انطباق با تماس با مواد غذایی Titanvene™ LL0335AA می تواند در کاربردهای تماس با مواد غذایی استفاده شود. لطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد اظهارات انطباق با تماس با مواد غذایی برای درجه خاص، با نزدیکترین نماینده PT. Lotte Chemical TITAN Nusantara تماس بگیرید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا ژل پایین	- -	- -
کاربردها	پوشش کابل فیلم ریخته‌گری عایق ولتاژ پایین	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH) EU درجه نامشخص FDA 21 CFR 177.1520(a) 2 (i) FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- - - -	- - - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری اکستروژن قالب‌گیری چرخشی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.930 g/cm³	-	ISO 1183/D
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.5 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	12.0 MPa 11.0 MPa 12.0 MPa	1740.46 psi - 1595.42 psi 1740.46 psi	ISO 527-2/2 ISO 1184 - -
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/2
ضریب اصطکاک	0.80	-	BS 2782
ازدیاد طول کششی	 700 % 800 %	- - -	ISO 1184 - -
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	70 g	2.47 oz	ISO 7765-1/A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	124 °C	255.2 °F	ISO 3146

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+16 ohms·cm	-	ASTM D257
ثابت دی‌الکتریک	2.54	-	ASTM D150
ضریب تلفات (Dissipation Factor)		-	ASTM D150

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	50	-	ASTM D2457
شفافیت (Clarity)	71.0	-	ASTM D1746
کدورت (Haze)	15 %	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.