Comtrex Flexible PVC® 71XCF

تولیدکننده	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

COMTREX FLEXIBLE PVC 71XCF یک ترکیب بدون کادمیوم است که معمولاً در کاربردهای داخلی مانند قالب‌گیری روکش‌های تزئینی برای مجموعه‌های تکیه‌گاه بازو که نیاز به مقاومت در برابر سایش دارند، استفاده می‌شود. این ترکیب در رنگ‌های مشکی و رنگ‌های یکپارچه سفارشی موجود است. میزان براقیت به طراحی قالب و کاربرد بستگی دارد. طراحی شده برای مطابقت با استاندارد مواد شرکت دایملر کرایسلر MS-DC526.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب مقاومت خوب در برابر سایش محتوای پایین (تا هیچ) کادمیوم	- - -	- - -
کاربردها	تزئینات داخلی خودرو	-	-
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.30 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	64	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی	350 %	-	ASTM D638
استحکام کششی	12.8 MPa	1856.49 psi	ASTM D412A
استحکام پارگی	38.7 kN/m	-	ASTM D1004

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
خمش در سرما (منهای ۲۹ درجه سانتی‌گراد، ۲.۵۰ سانتی‌متر)	انعطاف‌پذیر، بدون ترک	-	Internal Method

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری FMVSS	خود خاموش شونده (SE)	-	FMVSS 302

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدت زمان هوازدگی تسریع شده	بدون تغییر قابل اعتراض در رنگ یا درخشندگی. بدون نقص‌های قابل اعتراض.	-	SAE J1885
تست مه (Fog Test)	مه بسیار جزئی	-	Internal Method

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چرخه گرم/سرد	بدون شکاف، ترک، از دست دادن کیفیت‌های ظاهری یا خواص فیزیکی بدون شکاف، ترک، از دست دادن کیفیت‌های ظاهری یا خواص فیزیکی	- - -	Internal Method - -
اتلاف مواد فرار	% 0.50	-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.