Comtrex Flexible PVC® 81XCF

تولیدکننده	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	۱۲٪ فیلر	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

COMTREX FLEXIBLE PVC 81XCF یک ترکیب درجه قالب‌گیری اکستروژن / تزریق بدون کادمیوم است که معمولاً در قالب‌گیری‌های تریم داخلی استفاده می‌شود. این ترکیب در رنگ‌های مشکی و رنگ‌های یکپارچه سفارشی موجود است. میزان براقیت به طراحی قالب و کاربرد بستگی دارد. طراحی شده برای مطابقت با مشخصات داخلی جنرال موتورز GMP.PVC.037.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده، 12% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب محتوای پایین (تا هیچ) کادمیوم	- -	- -
کاربردها	تزئینات داخلی خودرو	-	-
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	83	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D412A
ازدیاد طول کششی	320 %	-	ASTM D412A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	بدون ترک‌ها	-	GM 9503P

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
بخارگرفتگی (Fogging)	83.0	-	GM 9305P

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثبات رنگ	دلتا E قابل قبول. بدون نقص‌های قابل اعتراض	-	SAE J1885

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مقاومت در برابر رطوبت دمای بالا	بدون چسبندگی قابل اعتراض	-	GM 9329P
اتلاف مواد فرار	% 1.5	-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.