Geon™ Duracap™ L4605 Green 5765

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Duracap™ L4605 Green 5765 یک محصول پلی وینیل کلراید نیمه سخت است. این ماده را می‌توان با کو-اکستروژن فرآوری کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا-اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Geon™ Duracap™ L4605 Green 5765 شامل کپ‌استاک و کاربردهای فضای باز است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	درخشش متوسط	-	-
کاربردها	پوشش کاپ کاربردهای فضای باز	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.38 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	75	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1930 MPa	279923.34 psi	ASTM D638
استحکام کششی	31.2 MPa	4525.19 psi	ASTM D638
مدول خمشی	1910 MPa	277022.58 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	55.9 MPa	8107.62 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	37 J/m	0.693 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومت در برابر ضربه سقوط		-	ASTM D4226
	69.4 J/cm	-	-
	J/cm	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	42.8 C°	109.04 F°	-
	42.2 C°	107.96 F°	-
	38.9 C°	102.02 F°	-
	36.1 C°	96.98 F°	-
CLTE	7.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	5 to 30	-	ASTM D523

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	182 to 193 °C	359.6 - 379.4 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.