Geon™ Duracap™ L4605 Ivory 3098

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Duracap™ L4605 Ivory 3098 یک محصول پلی وینیل کلراید نیمه سخت است. می توان آن را با کو اکستروژن پردازش کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Geon™ Duracap™ L4605 Ivory 3098 شامل روکش و کاربردهای فضای باز است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	درخشش متوسط	-	-
کاربردها	پوشش کاپ کاربردهای فضای باز	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.44 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	76	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2010 MPa	291526.38 psi	ASTM D638
استحکام کششی	30.4 MPa	4409.16 psi	ASTM D638
مدول خمشی	1920 MPa	278472.96 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	54.1 MPa	7846.56 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	46 J/m	0.8616 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومت در برابر ضربه سقوط		-	ASTM D4226
	71.6 J/cm	-	-
	J/cm	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	42.8 C°	109.04 F°	-
	43.9 C°	111.02 F°	-
	37.8 C°	100.04 F°	-
	38.3 C°	100.94 F°	-
CLTE	7.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	5 to 30	-	ASTM D523

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	182 to 193 °C	359.6 - 379.4 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.