Geon™ HC 2155G

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon HC 2155G یک ترکیب وینیل انعطاف پذیر پایدار در برابر گاما و غیر فتالات با سختی 55 Shore A است که از مواد اولیه مورد تایید FDA ساخته شده است. HC 2155G می تواند برای کاربردهای مراقبت های بهداشتی اکستروژن و قالب گیری تزریقی استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	غیر فتالات پلاستیک‌ساز	-	-
	استریلیزاسیون با تابش	-	-
	ضدعفونی اکسید اتیلن	-	-
	ضد تابش گاما	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	تعریف، بالا	-	-
	بدون BPA	-	-
کاربردها	کالاهای بیمارستانی یکبار مصرف	-	-
	مراقبت شخصی	-	-
	اتصالات لوله	-	-
	اتصال‌دهنده	-	-
	لوازم پزشکی/پرستاری	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	تجهیزات پزشکی دستگاه‌های پزشکی	- -	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA بدون رتبه‌بندی	-	-
شکل ظاهری	شفاف - آبی روشن	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.16 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	55	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	10.3 MPa 5.17 MPa	- 1493.89 psi 749.85 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
ازدیاد طول کششی	540 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-40.0 C°	-40.0 F°	ASTM D746

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.