Geon™ Vinyl Dry Blend E1355

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon E1355 برای کاربردهای اکستروژن لوله سنتی، جایی که Geon E1354 عملکرد خوبی دارد، توصیه نمی شود. کاربرد اصلی تقویت شیلنگ مارپیچ است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	قطعات داخلی خودرو شلنگ پروفایل‌ها لوله‌کشی	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	NSF 14 NSF 61	- -	- -
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.42 g/cm³	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	12454	-	ASTM D1784
سختی دورومتر	83	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2960 MPa	429312.48 psi	ASTM D638
استحکام کششی	50.2 MPa	7280.91 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2960 MPa	429312.48 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	93.8 MPa	13604.56 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	54 J/m	1.01 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومت در برابر ضربه سقوط	62.7 J/cm 214 J/cm	- - -	ASTM D4226 - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	72.0 C°	161.6 F°	ASTM D648
CLTE	5.8E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	193 to 204 °C	379.4 - 399.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.