Geon™ Vinyl Dry Blend E1501

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

قابلیت اشتعال VSI: طول سوختن (میله 0.040 اینچی) 0 ASTM D635* اینچ. زمان سوختن (میله 0.040 اینچی) 0 ASTM D635* ثانیه. *قبل از علامت مرجع شروع 25 میلی متری خاموش شد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41877-587787	-	-
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی خوب تغییر یافته ضربه‌ای	- -	- -
کاربردها	زیرلایه پوشش	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	NSF 51 3	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.45 g/cm³	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	16354	-	ASTM D1784
سختی دورومتر	83	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2950 MPa	427862.1 psi	ASTM D638
استحکام کششی	41.6 MPa	6033.58 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2900 MPa	420610.2 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	79.3 MPa	11501.51 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256A
	85 J/m	1.59 ft·lb/in	-
	520 J/m	9.74 ft·lb/in	-
مقاومت در برابر ضربه سقوط		-	ASTM D4226
	84.5 J/cm	-	-
	178 J/cm	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	73.9 C°	165.02 F°	ASTM D648
CLTE	6.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	193 to 204 °C	379.4 - 399.2 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.