Geon™ Vinyl Dry Blend E6950

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Dry Blend E6950 یک محصول پلی وینیل کلراید سخت (Rigid Polyvinyl Chloride) است. این محصول می تواند توسط اکستروژن پردازش شود و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمولی: لوله کشی/لوله کشی/آب آشامیدنی. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر ضربه با درجه اشتعال پذیری

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41877-234249	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت به ضربه متوسط	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	NSF 51 3	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	1-41443-33-0000 16354	- -	ASTM D4216 ASTM D1784
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2760 MPa	400304.88 psi	ASTM D638
استحکام کششی	46.9 MPa	6802.28 psi	ASTM D638
مدول خمشی	3100 MPa	449617.8 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	95.1 MPa	13793.11 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	1100 J/m	20.6 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومت در برابر ضربه سقوط	57.8 J/cm 200 J/cm	- - -	ASTM D4226 - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	73.9 C°	165.02 F°	ASTM D648
CLTE	6.3E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0 5VA	-	UL 94

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	191 to 204 °C	375.8 - 399.2 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.