Geon™ Vinyl Dry Blend E7130

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Dry Blend E7130 یک محصول پلی وینیل کلراید سخت (Rigid Polyvinyl Chloride) است. می توان آن را با اکستروژن یا اکستروژن پروفیل پردازش کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Geon™ Vinyl Dry Blend E7130 شامل کاربردهای ساختمانی و کاربردهای فضای باز است. ویژگی اصلی: مقاوم در برابر ضربه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	مصالح ساختمانی حصار و دکینگ کاربردهای فضای باز	- - -	- - -
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن پروفایل	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.45 g/cm³	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	1-42444-33-0101 16354	- -	ASTM D4216 ASTM D1784
سختی دورومتر	82	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2970 MPa	430762.86 psi	ASTM D638
استحکام کششی	47.2 MPa	6845.79 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2910 MPa	422060.58 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	87.4 MPa	12676.32 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	1200 J/m	22.48 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومت در برابر ضربه سقوط		-	ASTM D4226
	71.2 J/cm	-	-
	156 J/cm	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	73.9 C°	165.02 F°	ASTM D648
CLTE	6.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
AAMA 303	قبول	-	ASTM D4726

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	193 to 204 °C	379.4 - 399.2 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.