Geon™ Vinyl Dry Blend E7456

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Dry Blend E7456 یک محصول پلی وینیل کلراید سخت (Rigid Polyvinyl Chloride) است. این محصول می تواند توسط اکستروژن یا اکستروژن پروفیل پردازش شود و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است.
کاربردهای Geon™ Vinyl Dry Blend E7456 شامل کاربردهای ساختمانی و کاربردهای فضای باز است. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر ضربه با درجه اشتعال پذیری

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	مصالح ساختمانی حصار و دکینگ کاربردهای فضای باز	- - -	- - -
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن پروفایل	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.46 g/cm³	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	1-42444-33-1141 16364	- -	ASTM D4216 ASTM D1784
سختی دورومتر	82	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3090 MPa	448167.42 psi	ASTM D638
استحکام کششی	47.9 MPa	6947.32 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2880 MPa	417709.44 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	90.3 MPa	13096.93 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	1300 J/m	24.35 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومت در برابر ضربه سقوط	71.2 J/cm 178 J/cm	- - -	ASTM D4226 - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	71.0 C°	159.8 F°	ASTM D648
CLTE	6.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
AAMA 303	قبول	-	ASTM D4726

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	193 °C to 204	379.4 - 399.2 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.