Geon™ Vinyl Dry Blend E7755

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Dry Blend E7755 یک محصول پلی وینیل کلراید سخت است. این محصول می تواند توسط اکستروژن، اکستروژن پروفیل یا اکستروژن ورق پردازش شود و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Geon™ Vinyl Dry Blend E7755 شامل کاربردهای بیرونی، کاربردهای ساختمانی، فیلم و ورق است. ویژگی ها عبارتند از: دارای درجه اشتعال پذیری، مقاوم در برابر حرارت، مقاوم در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41877-101071820 E41877-234253	- -	- -
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی خوب مقاومت ضربه بالا	- -	- -
کاربردها	حصار و دکینگ فیلم کاربردهای فضای باز پروفایل‌ها ورق	- - - - -	- - - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن پروفایل اکستروژن ورق	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.49 g/cm³	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	1-42434-33-0100 16354	- -	ASTM D4216 ASTM D1784
مناسب بودن برای فضای باز	f1	-	UL 746C
سختی دورومتر	84	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2920 MPa	423510.96 psi	ASTM D638
استحکام کششی	43.4 MPa	6294.65 psi	ASTM D638
مدول خمشی	3010 MPa	436564.38 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	79.4 MPa	11516.02 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	1300 J/m	24.35 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومت در برابر ضربه سقوط	71.2 J/cm 133 J/cm	- -	ASTM D4226 - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 74.8	F° 166.64	-
	C° 72.8	F° 163.04	-
CLTE	6.1E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	4.7E+14 ohms	-	ASTM D257
مقاومت ویژه حجمی	7.7E+15 ohms·cm	-	ASTM D257
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)		-	UL 94
	HB	-	-
	V-0	-	-
	5VA	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	193 to 210 °C	379.4 - F° 410.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.