Geon™ Vinyl Fittings 87322

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Fittings 87322 یک محصول پلی وینیل کلراید سخت (Rigid Polyvinyl Chloride) است. این محصول می تواند توسط قالب گیری تزریقی فرآوری شود و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Geon™ Vinyl Fittings 87322 شامل لوله کشی/لوله ها/آب آشامیدنی و کاربردهای ساختمانی است. ویژگی ها عبارتند از: دارای رتبه بندی اشتعال پذیری و مقاوم در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41877-234189	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا جریان متوسط	- -	- -
کاربردها	کاربردهای ساختمانی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	NSF 14 NSF 61 NSF نوع 4 II	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
جریان مارپیچی (Spiral Flow)	78.7 cm	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.20 to 0.50 %	-	ASTM D955
طبقه‌بندی سلولی PVC	16354	-	ASTM D1784
سختی دورومتر	83	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2760 MPa	400304.88 psi	ASTM D638
استحکام کششی	45.5 MPa	6599.23 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	110 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2900 MPa	420610.2 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	82.7 MPa	11994.64 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256A
	85 J/m	1.59 ft·lb/in	-
	1100 J/m	20.6 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار			ASTM D648
			-
			-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	C° 72.2	F° 161.96	
	C° 77.8	F° 172.04	

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	199 °C to 210	390.2 - 410.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.