Geon™ Vinyl Flexible A85UB

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Flexible A85UB یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر (Flexible Polyvinyl Chloride) است. این محصول می تواند توسط اکستروژن یا قالب گیری تزریقی فرآوری شود و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است.
کاربردهای Geon™ Vinyl Flexible A85UB شامل شیلنگ/لوله و کاربردهای ساختمانی است.
ویژگی ها عبارتند از: دارای رتبه بندی اشتعال پذیری و تثبیت شده در برابر UV

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	بیوسید پایداری‌کننده UV	- -	- -
ویژگی‌ها	جذب UV	-	-
کاربردها	کف‌پوش شلنگ لوله‌کشی	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		- - -	ASTM D2240 - -
	85 79		

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	16.5 MPa 8.27 MPa	2393.13 psi 1199.46 psi	- -
ازدیاد طول کششی	420 %	-	ASTM D638
استحکام پارگی	73.6 kN/m	-	ASTM D624

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-32.8 C°	-27.04 F°	ASTM D746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	193 °C to 204	379.4 - 399.2 °F	-
دمای مذاب	174 °C to 179	345.2 - 354.2 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.