Geon™ Vinyl Flexible C7000

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Flexible C7000 یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف‌پذیر است. این محصول را می‌توان با کو اکستروژن، اکستروژن یا قالب‌گیری تزریقی فرآوری کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Geon™ Vinyl Flexible C7000 شامل لوله‌کشی/لوله‌کشی/آب آشامیدنی و کاربردهای آب‌بندی است. ویژگی اصلی: دارای رتبه شعله.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41877-234231	-	-
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) درخشش متوسط	- -	- -
کاربردها	عمومی (هدف) مهر و موم‌ها درزگیر	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	NSF 51 3	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	هم‌اکستروژن اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.39 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		- - -	ASTM D2240 - -
	70 64		

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	10.1 MPa 4.34 MPa	1464.88 psi 629.46 psi	- -
ازدیاد طول کششی	390 %	-	ASTM D638
استحکام پارگی	35.0 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری	20 %	-	ASTM D395
مدول Clash-Berg		-	ASTM D1043
	81.4 MPa 310 MPa	11806.09 psi 44961.78 psi	- -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-42.2 C°	-43.96 F°	ASTM D746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	193 °C to 199	379.4 - 390.2 °F	-
دمای مذاب	171 °C to 177	339.8 - 350.6 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.