Geon™ Vinyl Flexible C70A0

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Flexible C70A0 یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این محصول می تواند توسط کو اکستروژن، اکستروژن یا قالب گیری تزریقی فرآوری شود و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Geon™ Vinyl Flexible C70A0 شامل کاربردهای ساختمانی، لوله کشی/لوله کشی/آب آشامیدنی و کاربردهای آب بندی است. ویژگی اصلی: چسبندگی خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای ساختمانی مهر و موم‌ها درزگیر	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	NSF 51 2	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند			- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	هم‌اکستروژن	-	
	اکستروژن	-	
	قالب‌گیری تزریقی	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.37 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	70	-	-
	65	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	9.65 MPa	1399.62 psi	-
	4.14 MPa	600.46 psi	-
ازدیاد طول کششی	400 %	-	ASTM D638
استحکام پارگی	28.0 kN/m	-	ASTM D624
مدول Clash-Berg		-	ASTM D1043
	66.2 MPa	9601.52 psi	-
	310 MPa	44961.78 psi	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-40.0 C°	-40.0 F°	ASTM D746

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	188 °C to 199	370.4 - 390.2 °F	-
دمای مذاب	168 °C to 177	334.4 - 350.6 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.