Geon™ Vinyl Flexible C9000

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Flexible C9000 یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. می توان آن را با کواکستروژن، اکستروژن یا قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Geon™ Vinyl Flexible C9000 شامل کاربردهای خانگی و لوله کشی/لوله کشی/آب آشامیدنی است. ویژگی اصلی: دارای درجه شعله.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41877-234236	-	-
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) درخشش متوسط	- -	- -
کاربردها	عمومی (هدف) تجهیزات چمن و باغ چرخ‌ها	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	NSF 51 3	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	هم‌اکستروژن اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.45 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.4 to 2.0 %	-	ASTM D955
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	90	-	-
	84	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	14.8 MPa	2146.56 psi	-
	8.96 MPa	1299.54 psi	-
ازدیاد طول کششی	350 %	-	ASTM D638
استحکام پارگی	64.8 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری	32 %	-	ASTM D395
مدول Clash-Berg		-	ASTM D1043
	579 MPa	83977.0 psi	-
	310 MPa	44961.78 psi	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-27.8 C°	-18.04 F°	ASTM D746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	193 °C to 204	379.4 - 399.2 °F	-
دمای مذاب	177 °C to 182	350.6 - 359.6 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.