# Geon™ Vinyl Flexible R1480E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | PolyOne Corporation | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Flexible R1480E یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این محصول می تواند توسط پوشش اکستروژن فرآوری شود و در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا اقیانوسیه در دسترس است. مناطق کاربردی معمول عبارتند از: سیم و کابل. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر شعله، پایدار

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | تثبیت‌کننده سرب | - | - |
| **ویژگی‌ها** | مقاومت در برابر شعله | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای سیم و کابل<br>مواد عایق سیم ارتباطی | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | ذره | - | - |
| **روش فرآیند** | پوشش اکستروژن | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.32 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 95 | - | ASTM D2240 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 20.7 MPa | 3002.29 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 290 % | - | ASTM D638 |

## پیرشدگی (کهولت)

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نرخ حفظ استحکام کششی** | 85 % | - | - |
| **نرخ حفظ ازدیاد طول** | 100 % | - | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تردی** | -17.0 C° | 1.4 F° | ASTM D746 |
| **رتبه دمایی UL** | 60 C° | 140.0 F° | - |

## عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **شاخص اکسیژن** | 26 % | - | ASTM D2863 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| نامشخص | | - | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| دمای مذاب | C° | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.