Geon™ Vinyl Flexible R242AE

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Flexible R242AE یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. می توان آن را با کواکستروژن، اکستروژن، قالب گیری تزریقی یا اکستروژن پروفیل پردازش کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Geon™ Vinyl Flexible R242AE شامل شیلنگ/لوله، کاربردهای ساختمانی و مبلمان است. ویژگی ها عبارتند از: چسبندگی خوب، براقیت کم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	درخشش پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای ساختمانی	-	-
	مبلمان	-	-
	شلنگ	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	لوله‌کشی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن	-	-
	اکستروژن	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.37 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	70	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	13.8 MPa	2001.52 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	350 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-23.9 C°	-11.02 F°	ASTM D746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	23 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	185 to 196 °C	365.0 - 384.8 F°	-
دمای مذاب	171 to 179 °C	339.8 - 354.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.