# Geon™ Vinyl Flexible R352AE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | PolyOne Corporation | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Flexible R352AE یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این محصول می‌تواند از طریق اکستروژن، قالب‌گیری تزریقی یا اکستروژن پروفایل پردازش شود و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Geon™ Vinyl Flexible R352AE شامل کاربردهای خودرویی و دریایی می‌باشد. ویژگی اصلی: پایدار در برابر UV.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | پایداری‌کننده UV | - | - |
| **ویژگی‌ها** | عمومی (هدف)<br>جذب UV | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | بامپر خودرو<br>عمومی (هدف)<br>کاربردهای دریایی<br>پروفایل‌ها | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **روش فرآیند** | اکستروژن<br>قالب‌گیری تزریقی<br>اکستروژن پروفایل | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.37 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 79 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 15.9 MPa | 2306.1 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 300 % | - | ASTM D638 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تردی** | -35.0 C° | -31.0 F° | ASTM D746 |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای فرآیند (ذوب)** | 193 to 204 °C | 379.4 - 399.2 F° | - |
| **دمای مذاب** | 174 to 179 °C | 345.2 - 354.2 F° | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.