Geon™ Vinyl Flexible R7400B

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Flexible R7400B یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. می توان آن را با پوشش اکستروژن پردازش کرد و در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربرد معمول عبارتند از: سیم و کابل. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر شعله، مقاومت در برابر نور روز، پایدار

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت‌کننده سرب	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر نور خورشید، 720 ساعت	-	-
	مقاومت در برابر شعله	-	-
کاربردها	غلاف کابل	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
	غلاف رشته	-	-
انواع سیم	SJT	-	-
	SJTO	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	UL QMTT2	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	پوشش اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.27 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	67	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	15.2 MPa	2204.58 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	400 %	-	ASTM D638

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در ازدیاد طول نهایی	-19 %	-	ASTM D543
نرخ حفظ استحکام کششی	110 %	-	-
نرخ حفظ ازدیاد طول	89 %	-	-
تغییر استحکام خمشی	100 %	-	ASTM D543

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-50.0 °C	-58.0 °F	ASTM D746
رتبه دمایی UL	105 °C	221.0 °F	-

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	6.4E+11 ohms·cm	-	ASTM D257
شاخص اکسیژن	24 %	-	ASTM D2863

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.