Geon™ Vinyl Flexible XV3683

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Flexible XV3683 یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. می توان آن را با اکستروژن، قالب گیری تزریقی یا اکستروژن پروفیل پردازش کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Geon™ Vinyl Flexible XV3683 شامل شلنگ/لوله، قطعات مهندسی/صنعتی و کاربردهای آب بندی است. ویژگی اصلی: مقاوم در برابر سایش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
کاربردها	واشرها شلنگ پروفایل‌ها مهر و موم‌ها لوله‌کشی	- - - - -	- - - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند			- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی اکستروژن پروفایل	- - -	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.38 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	77	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	12.3 MPa	1783.97 psi	-
	6.55 MPa	950.0 psi	-
ازدیاد طول کششی	400 %	-	ASTM D638
استحکام پارگی	109 kN/m	-	ASTM D624

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-33.9 C°	-29.02 F°	ASTM D746

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف مواد فرار	0.20 %	-	ASTM D1203B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	193 °C to 199	379.4 - 390.2 °F	-
دمای مذاب	177 °C to 182	350.6 - 359.6 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.