# Geon™ Vinyl Packaging 161J

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | PolyOne Corporation | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Packaging 161J یک محصول پلی وینیل کلراید سخت (Rigid Polyvinyl Chloride) است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمولی: بسته بندی. ویژگی ها عبارتند از: براقیت بالا و مقاومت در برابر ضربه

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | عمومی (هدف)<br>درخشش بالا<br>مقاومت ضربه بالا | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | عمومی (هدف)<br>بسته‌بندی | -<br>- | -<br>- |
| **شکل ظاهری** | شفاف/شفاف | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | | - | - |
| | g/cm³ 1.32 | - | ASTM D792 |
| | g/cm³ 0.801 | - | ASTM D1505 |
| **سختی Rockwell** | 105 | - | ASTM D785 |
| **سختی دورومتر** | 80 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | MPa 2300 | psi 333587.4 | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | MPa 44.8 | psi 6497.7 | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 2650 | psi 384350.7 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 83.4 | psi 12096.17 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 1100 | ft·lb/in 20.6 | ASTM D256A |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | C° 69.4 | F° 156.92 | ASTM D648 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.