# Geon™ Vinyl Packaging 2188

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | PolyOne Corporation | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Packaging 2188 یک محصول پلی وینیل کلراید سخت است. این محصول می‌تواند توسط قالب‌گیری دمشی فرآوری شود و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Geon™ Vinyl Packaging 2188 شامل بطری‌ها، کاربردهای تماس با مواد غذایی و بسته‌بندی است. ویژگی‌ها عبارتند از: قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، براقیت بالا، مقاوم در برابر ضربه

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | قابل قبول برای تماس با غذا<br>درخشش بالا<br>مقاومت ضربه بالا | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | بطری‌ها<br>بسته‌بندی | -<br>- | -<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص | - | - |
| **شکل ظاهری** | شفاف/شفاف | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | دمش‌گیری | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | | - | - |
| | g/cm³ 1.32 | - | ASTM D792 |
| | g/cm³ 0.801 | - | ASTM D1505 |
| **سختی Rockwell** | 100 | - | ASTM D785 |
| **سختی دورومتر** | 83 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | MPa 2720 | psi 394503.36 | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | MPa 41.4 | psi 6004.57 | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 2630 | psi 381449.94 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 78.4 | psi 11370.98 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 1200 | ft·lb/in 22.48 | ASTM D256A |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | C° 65.0 | F° 149.0 | ASTM D648 |

## نوری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| عبور نور (Transmittance) | | - | Internal Method |
| | % 81.0 | - | - |
| | % 86.5 | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| دمای قالب‌گیری دمشی | 199 to 213 °C | 390.2 - 415.4 °F | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.