Geon™ Vinyl Packaging 2188GC

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Packaging 2188GC یک محصول پلی وینیل کلراید سخت است. این محصول می‌تواند توسط قالب‌گیری دمشی فرآوری شود و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Geon™ Vinyl Packaging 2188GC شامل بطری‌ها، کاربردهای تماس با مواد غذایی و بسته‌بندی است. ویژگی‌ها عبارتند از: قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، براقیت بالا، مقاوم در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا درخشش بالا مقاومت ضربه بالا	- - -	- - -
کاربردها	بطری‌ها بسته‌بندی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	-
	g/cm³ 1.32	-	ASTM D792
	g/cm³ 0.801	-	ASTM D1505
سختی Rockwell	105	-	ASTM D785
سختی دورومتر	79	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2390	psi 346640.82	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 43.4	psi 6294.65	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2580	psi 374198.04	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 77.2	psi 11196.93	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 1100	ft·lb/in 20.6	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 59.4	F° 138.92	ASTM D648

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)		-	Internal Method
	% 81.0	-	-
	% 86.5	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب‌گیری دمشی	202 to 213 °C	395.6 - 415.4 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.