Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87416

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87416 یک محصول پلی وینیل کلراید سخت است. می توان آن را با اکستروژن پردازش کرد و در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا اقیانوسیه موجود است. کاربردهای Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87416 شامل صنعت خودرو، کاربردهای ساختمانی و کاربردهای فضای باز است. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر شعله/شعله دارای رتبه مقاومت در برابر ضربه مقاومت در برابر آب و هوای خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41877-234194	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، بالا مقاومت خوب در برابر آب و هوا	- -	- -
کاربردها	درها و پنجره‌ها کاربرد در زمینه خودرو کاربرد در فضای باز پروفایل	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	AAMA 303	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.45 g/cm³	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	33-31432-1 13344	- -	ASTM D4216 ASTM D1784
سختی دورومتر	82	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2480 MPa	359694.24 psi	ASTM D638
استحکام کششی	44.1 MPa	6396.18 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2960 MPa	429312.48 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	84.8 MPa	12299.22 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	160 J/m 150 J/m	- 3.0 ft·lb/in 2.81 ft·lb/in	ASTM D256A ASTM D256A ASTM D256A
مقاومت در برابر ضربه سقوط	53.4 J/cm 178 J/cm	- - -	ASTM D4226 ASTM D4226 ASTM D4226

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 72.8	F° 163.04	ASTM D648
CLTE	6.1E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری	V-0	-	UL 94
اشتعال‌پذیری CSA	V-0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
AAMA 303	قبول	-	ASTM D4726
سهولت در سایزبندی	قابل قبول	-	-
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.