Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87549

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87549 یک محصول پلی وینیل کلراید سخت است. می توان آن را با قالب گیری اکستروژن پروفیل ها پردازش کرد و در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا اقیانوسیه موجود است. ویژگی های اصلی عبارتند از: مقاوم در برابر شعله/شعله دارای رتبه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41877-234197	-	-
کاربردها	پروفایل	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.34 g/cm³	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	16354	-	ASTM D1784
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2480 MPa	359694.24 psi	ASTM D638
استحکام کششی	41.4 MPa	6004.57 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2900 MPa	420610.2 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	91.9 MPa	13328.99 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256A
	1100 J/m	20.6 ft·lb/in	ASTM D256A
	520 J/m	9.74 ft·lb/in	ASTM D256A
	91 J/m	1.7 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومت در برابر ضربه سقوط		-	ASTM D4226
	64.5 J/cm	-	ASTM D4226
	170 J/cm	-	ASTM D4226

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	71.1 C°	159.98 F°	ASTM D648
CLTE	7.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری	V-0	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.