Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87556

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87556 یک محصول پلی وینیل کلراید سخت است. این محصول می تواند توسط اکستروژن پردازش شود و در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر شعله/دارای رتبه شعله، مقاومت در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41877-234199	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، بالا عمومی	- -	- -
کاربردها	عمومی پروفایل	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	16453	-	ASTM D1784
سختی دورومتر	82	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2790 MPa	404656.02 psi	ASTM D638
استحکام کششی	53.4 MPa	7745.03 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2840 MPa	411907.92 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	88.5 MPa	12835.86 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256A
	1100 J/m	20.6 ft·lb/in	ASTM D256A
	570 J/m	10.68 ft·lb/in	ASTM D256A
	140 J/m	2.62 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومت در برابر ضربه سقوط		-	ASTM D4226
	52.0 J/cm	-	ASTM D4226
	173 J/cm	-	ASTM D4226

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	67.2 C°	152.96 F°	ASTM D648
CLTE	7.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری	V-0	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.