Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87727-0284

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87727-0284 یک محصول پلی وینیل کلراید سخت است. این محصول می تواند توسط اکستروژن پردازش شود و در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربردی Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87727-0284 شامل مواد پوششی و کاربردهای خانگی است. ویژگی های اصلی عبارتند از: مقاوم در برابر شعله/دارای رتبه شعله.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41877-234203	-	-
کاربردها	پرده‌های ونیزی عمودی لاستیک آجدار پروفایل	- - -	- - -
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.38 g/cm³	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	11553	-	ASTM D1784
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2870 MPa	416259.06 psi	ASTM D638
استحکام کششی	56.9 MPa	8252.66 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2920 MPa	423510.96 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	93.5 MPa	13561.05 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256A
	210 J/m	3.93 ft·lb/in	ASTM D256A
	35 J/m	0.6555 ft·lb/in	ASTM D256A
	16 J/m	0.2997 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومت در برابر ضربه سقوط		-	ASTM D4226
	66.3 J/cm	-	ASTM D4226
	175 J/cm	-	ASTM D4226

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	61.1 C°	141.98 F°	ASTM D648
CLTE	7.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری	5VA	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.